THERMOLAST® K TF8WCS (Series DW/CS):

المصنع	KRAIBURG TPE	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة DW/CS هي الحل المادي لتطبيقات ملامسة لمياه الشرب بالإضافة إلى مقاومة ممتازة للانضغاط. المركبات معتمدة وفقًا لجميع معايير مياه الشرب الأوروبية ذات الصلة - DVGW, W270, KTW, WRAS, ACS. التطبيقات النموذجية موانع التسرب والعناصر الوظيفية والتصميمية في القطاع الصحي. مزايا المادة سهولة التلوين (مركبات بألوان طبيعية) للقولبة بالحقن والبثق سطح أملس ويصد الأوساخ ورواسب الجير

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تلوين جيدة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات مياه الشرب أختام	- -	- -
تصنيفات الوكالة	تصنيف ACS غير محدد DVGW W270 تصنيف KTW غير محدد تصنيف WRAS غير محدد	- - - -	- - - -
المظهر	لون طبيعي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.930 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	75	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	18.0 MPa	2610.68 psi	ISO 37
استطالة الشد	500 %	-	ISO 37
قوة التمزق	22 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		- - -	ISO 815 - -
	14 % 63 %		

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	60.0-80.0 C°	140.0 - 176.0 F°	-
وقت التجفيف	2.0-4.0 hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	180 C°	356.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	200 C°	392.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	200-230 C°	392.0 - 446.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.