THERMOLAST® K TF8WKF (Series DW):

المصنع	KRAIBURG TPE	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة DW هي الحل المادي لتطبيقات ملامسة لمياه الشرب. المركبات معتمدة وفقًا لجميع معايير مياه الشرب الأوروبية ذات الصلة - DVGW, W270, KTW, WRAS, ACS. التطبيقات النموذجية موانع التسرب والعناصر الوظيفية والتصميمية في القطاع الصحي، رؤوس الدش. مزايا المادة التصاق بـ PP/ PE سهولة التلوين (مركبات بألوان طبيعية) للقولبة بالحقن والبثق سطح أملس ويصد الأوساخ ورواسب الجير مادة لدن بالحرارة بديلة للمطاط الصناعي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد قابلية تلوين جيدة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات مياه الشرب أختام	- -	- -
تصنيفات الوكالة	تصنيف ACS غير محدد DVGW W270 تصنيف KTW غير محدد تصنيف WRAS غير محدد	- - - -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	لون طبيعي	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.890 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	83	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	16.0 MPa	2320.61 psi	ISO 37
استطالة الشد	800 %	-	ISO 37
قوة التمزق	39 kN/m	-	ISO 34-1

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	60.0-80.0 C°	140.0 - 176.0 F°	-
وقت التجفيف	2.0-4.0 hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	180 C°	356.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	200 C°	392.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	200-230 C°	392.0 - 446.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.