THERMOLAST® K TF9AAB (Series: (FC/HE/tl

المصنع	KRAIBURG TPE	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة FC/HE/tl هي الحل المادي لتطبيقات ملامسة الأغذية، مما يوفر خصائص مرونة ممتازة. السلسلة متوفرة بألوان شفافة. التطبيقات النموذجية الأغطية، التوصيلات المرنة، الأدوات المنزلية، الأغشية، التعبئة والتغليف (للأغذية ومنتجات العناية)، موانع التسرب، الصمامات. مزايا المادة تطبيقات ملامسة الأغذية FDA "Code of Federal Regulations, Title 21 (CFR 21) سهولة التلوين (مركبات بألوان طبيعية) EN71/3 خصائص ميكانيكية ممتازة خالية من الهالوجين مرونة عالية التصاق مثالي بـ PP Regulation (EU) No. 10/2011

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	التصاق جيد	-	-
	خالي من الهالوجين	-	-
	مرن	-	-
الاستخدامات	إغلاقات	-	-
	موصلات	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	أغشية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات غذائية غير محددة	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
	أختام	-	-
	صمامات/أجزاء الصمام	-	
تصنيفات الوكالة	EN 71-3	-	-
	EU 10/2011	-	-
	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	-	-
المظهر	شفاف	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	95	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	22.0 MPa	3190.84 psi	ISO 37
استطالة الشد	650 %	-	ISO 37
قوة التمزق	66 kN/m	-	ISO 34-1

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	60.0-80.0 C°	140.0 - 176.0 F°	-
وقت التجفيف	2.0-4.0 hr	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	160 °C	320.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	180 °C	356.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	200 °C	392.0 °F	-
درجة حرارة القالب (Die)	200-230 °C	392.0 - 446.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.