THERMOLAST® K TP4CDB (Series EX):

المصنع	KRAIBURG TPE	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة EX هي الحل المادي لتطبيقات البثق مثل أختام الأبواب وحشيات النوافذ. المركبات متوفرة بألوان طبيعية وسوداء. التطبيقات النموذجية واقيات الحواف ملامح للأثاث أختام للنوافذ والأبواب المزايا المادية مادة بديلة لـ PVC-P سهولة التلوين (مركبات بألوان طبيعية) سهولة البثق خصائص ميكانيكية ممتازة قابلية لحام ممتازة خالية من الهالوجين لا يوجد تفاعل مع مواد أخرى (مثل PVC-U، PP، PS، ABS، POM، PA، PC، PMMA) قابلة لإعادة التدوير مقاومة لدهانات الأكريليك

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تلوين جيدة خالي من الهالوجين مادة قابلة لإعادة التدوير قابل للحام	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أثاث حشيات مظاهر أختام	- - - -	- - - -
المظهر	لون طبيعي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.20 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	39	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	4.00 MPa	580.15 psi	ISO 37
استطالة الشد	500 %	-	ISO 37
قوة التمزق	14 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		- - - - -	ISO 815 - - - -
	70 %		
	15 %		
	35 %		
	70 %		

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	60.0-80.0 C°	140.0 - 176.0 F°	-
وقت التجفيف	2.0-4.0 hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	140 C°	284.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	150 C°	302.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة القالب (Die)	180-190 °C	356.0 - 374.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.