THERMOLAST® K TP4LDZ (Series UV/LD/b):

المصنع	KRAIBURG TPE	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة UV/LD/b هي الحل المادي لتطبيقات تتطلب مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية. وهي مناسبة بشكل خاص للجزء الخارجي من السيارة. التطبيقات النموذجية أغطية موانع التسرب حواف السقف عاكسات المياه تغليف النوافذ المزايا المادية مقاومة ممتازة للحرارة خصائص ميكانيكية ممتازة التصاق مثالي بـ PP تشطيب سطحي مثالي تم اختباره وفقًا لـ PV3930 للاستخدام الخارجي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاومة عالية للحرارة تشطيب سطح بارز	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أجزاء خارجية للسيارات حشيات	- -	- -
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.970 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	42	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	7.00 MPa	1015.27 psi	ISO 37
استطالة الشد	800 %	-	ISO 37
قوة التمزق	11 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	16 %	-	-
	29 %	-	-
	43 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	60.0-80.0 C°	140.0 - 176.0 F°	-
وقت التجفيف	2.0-4.0 hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	180 C°	356.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	200 C°	392.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	200-230 C°	392.0 - 446.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.