THERMOLAST® K TP7VCZ (Series AD1/CS):

المصنع	KRAIBURG TPE	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة AD1/CS هي الحل المادي لتطبيقات ذات التصاق ممتاز باللدائن الحرارية القطبية مثل ABS و PC و PC/ABS بالإضافة إلى مجموعة ضغط ممتازة. المركبات متوفرة بألوان طبيعية وسوداء.
التطبيقات النموذجية مثبتات الحلقات المطاطية الأغشية موانع التسرب مزايا المواد سهولة التلوين (مركبات بألوان طبيعية) مجموعة ضغط ممتازة قولبة بالإدخال ممكنة UL 94 HB مدرجة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E353857-101117947	-	-
الاستخدامات	مثبتات جوانات أغشية أختام	- - - -	- - - -
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	68	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	7.50 MPa	1087.79 psi	ISO 37
استطالة الشد	600 %	-	ISO 37
قوة التمزق	16 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	18 %	-	-
	45 %	-	-
	71 %	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الالتصاق بـ ABS	9.5 kN/m	-	Renault D41/1916
الالتصاق بـ PC	23.0 kN/m	-	Renault D41/1916
الالتصاق بـ PC/ABS	20.5 kN/m	-	Renault D41/1916

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة التجفيف	80.0 C°	176.0 F°	-
وقت التجفيف	4.0 hr	-	-
الحد الأقصى المقترح للرطوبة	0.020 %	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	180 C°	356.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	200 C°	392.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	220 C°	428.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.