# GERMAFORM 9 TF

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | -Kunststoff-Kontor Hamburg GmbH | **الفئة** | Acetal (POM) Copolymer |
| **المادة المالئة** | ألياف الأراميد | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

GERMAFORM 9 TF هي مادة أسيتال (POM) كوبوليمر مملوءة بألياف الأراميد. وهي متوفرة في أوروبا. السمة الأساسية لـ GERMAFORM 9 TF: مُزلقة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | ألياف الأراميد | - | - |
| **المواد المضافة** | مادة تشحيم PTFE | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.52 g/cm³ | - | ISO 1183 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | 2700 MPa | 391602.6 psi | ISO 527-2 |
| **إجهاد الشد** | 55.0 MPa | 7977.09 psi | ISO 527-2 |
| **انفعال الشد** | 6.0 % | - | ISO 527-2 |
| **قوة صدمة شاربي غير المحززة** | 50 kJ/m² | 23.79 ft·lb/in² | ISO 179/1eU |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانصهار** | 165 C° | 329.0 F° | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.