EVAL™ SP434

المصنع	Kuraray Co., Ltd.	**الفئة**	EVOH
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

كوبوليمر إيثيلين فينيل الكحول عالي التوجيه التطبيقات: الحقن المشترك لـ PET.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.18 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ISO 1133
	4.4 g/10 min	-	-
	11 g/10 min	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2700 MPa	391602.6 psi	ISO 527-2

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
إجهاد الشد	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	20 %	-	ISO 527-2
معدل نفاذية ثاني أكسيد الكربون	1.24 cm³/m²/24 hr 7.75 cm³/m²/24 hr	- 0.07998 in²/100 cm³/24 hr 0.4999 in²/100 cm³/24 hr	ISO 14663-2 - -
نفاذية الأكسجين	9.8E-3 cm³·mm/m²/atm/24 hr 0.051 cm³·mm/m²/atm/24 hr	- - -	ISO 14663-2 - -

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	55.0 C°	131.0 F°	ISO 11357-2
درجة حرارة الانصهار	181 C°	357.8 F°	ISO 11357
ذروة درجة حرارة التبلور	158 C°	316.4 F°	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.