Genestar™ GT2330

المصنع	Kuraray Co., Ltd.	**الفئة**	Nylon 9T
المادة المالئة	33% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يعتبر GT2330 مناسبًا تمامًا للمكونات التي تتطلب قوة عالية في عملية تركيب الدبوس، نظرًا لخصائص الليونة العالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E90350-316412	-	-
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 33% حشو بالوزن	-	-
الميزات	متانة جيدة قوة عالية	- -	- -
الاستخدامات	أجزاء كهربائية تطبيقات كهربائية/إلكترونية	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.58 g/cm³	-	-
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب		-	-
	% 0.10	-	-
	% 0.60	-	-
امتصاص الماء	% 1.0	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 190	psi 27557.22	ASTM D638
استطالة الشد	% 4.3	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 10000	psi 1450380.0	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 240	psi 34809.12	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 100	ft·lb/in 1.87	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 285	F° 545.0	ASTM D648
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 125	F° 257.0	-
درجة حرارة الانصهار	C° 306	F° 582.8	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	1.0E+16 ohms·cm	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	30 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت العزل الكهربائي	3.40	-	ASTM D150

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عامل التبديد	0.010	-	ASTM D150
مؤشر التتبع المقارن (CTI)	PLC 1	-	UL 746
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طول تدفق القضيب	4.50 cm	-	-
استطالة اللحام	0.80 %	-	ASTM D638
قوة اللحام	60.0 MPa	8702.28 psi	ASTM D638

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.