Genestar™ N1001D-U83/02

المصنع	Kuraray Co., Ltd.	**الفئة**	Nylon 9T
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Genestar N1001D-U83/02 هي درجة بثق غير مقواة قياسية. الميزة الرئيسية لـ N1001D-U83/02 هي: حاجز وقود ممتاز، مقاومة الحرارة. أمثلة على التطبيقات: أنبوب وقود متعدد الطبقات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للحرارة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات خطوط الوقود	- -	- -
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-
بيانات متعددة النقاط	إجهاد متساوي الحرارة مقابل إجهاد (ISO 11403-1) معامل الشد مقابل درجة الحرارة (ISO 11403-1)	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.08 g/cm³	-	ISO 1183
امتصاص الماء	0.25 %	-	ISO 62

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	60.0 MPa	8702.28 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1700 MPa	246564.6 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	75.0 MPa	10877.85 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	19 kJ/m² لا يوجد كسر	- 9.04 ft·lb/in² -	ISO 179/1eA - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	110 C°	230.0 F°	ISO 75-2/Af
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	125 C°	257.0 F°	-
درجة حرارة الانصهار	264 C°	507.2 F°	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.