TROSIFOL® VG FR

المصنع	.Kuraray Co., Ltd	**الفئة**	PVB
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

منتج قياسي لجميع عمليات التصفيح بدون تمديد

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات السيارات Laminates	- -	- -
المظهر	أزرق-أخضر شفاف/شبه شفاف أخضر فاتح	- - -	- - -
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.07 g/cm³	-	DIN 53479

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa	-	ISO 527-3
استطالة الشد	%	-	ISO 527-3

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	2.2E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
الحرارة النوعية	1850 J/kg/°C	-	ISO 11357-4
التوصيل الحراري	0.20 W/m/K	-	DIN EN 12939

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	2.0E+11 ohms	-	DIN 53482

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.