

## Buna® EP G 3473

EPDM	الفئة	LANXESS Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

مطاط إيثيلين-بروبيلين-ديين (EPDM)، مع إيثيلدين نوربورين (ENB) كديين؛ بلوري جزئيًا؛ ممدد بـ 30 جزء لكل مائة/23% بالوزن من الزيت البارافيني؛ لزوجة منخفضة.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تبلور جزئي	الميزات
-	-	لزوجة منخفضة	
-	-	كيس	الأشكال

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 0.868	الوزن النوعي
ASTM D1646	-	MU	لزوجة موني
ASTM D3900	-	%wt	محتوى الإيثيلين

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D6047	-	%wt	محتوى إيثيلدين نوريورين (ENB)

## أخرى

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

## Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address  
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.