

Buna® EP G 5567

EPDM	الفئة	LANXESS Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

مطاط إيثيلين-بروبيلين-ديين (EPDM)، مع إيثيلدين نوربورين (ENB) كديين؛ بلوري جزئيًا؛ ممدد بـ 75 جزء لكل مائة/43% بالوزن من الزيت البارافيني؛ لزوجة منخفضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تبلور جزئي	الميزات
-	-	لزوجة منخفضة	
-	-	كيس	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.868	الوزن النوعي
ASTM D1646	-	MU	لزوجة موني
ASTM D3900	-	%wt	محتوى الإيثيلين

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D6047	-	%wt	محتوى إيثيلدين نوربورين (ENB)
-	-	phr 75.0	نوع الزيت
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد: Email

www.polymersdata.com / الموقع: Website

86-134-2475-5533+ / الجوال: Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.