

Braskem PE G-803

LDPE	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

G803 هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة لا يحتوي على مواد مضافة. يظهر ثباتًا جيدًا في الأبعاد وسيولة عالية مما يجعله مناسبًا للتطبيقات التي تتطلب لزوجة منخفضة. التطبيق: الخلطات الرئيسية؛ الأغشية والأغلاقات وأجزاء القابلة للحقن للأغراض العامة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	الميزات
-	-	ثبات أبعاد جيد	
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	تدفق عالي	
-	-	لزوجة منخفضة	
-	-	إغلاقات	الاستخدامات
-	-	غرض عام	
-	-	أغشية	
-	-	مادة مركزة	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قابلة للحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.918	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 30	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D2240	-	40	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	-	-	قوة الشد
-	psi 1305.34	MPa 9.00	
-	psi 870.23	MPa 6.00	
ASTM D638	-	% 150	استطالة الشد
ASTM D747	psi 46412.16	MPa 320	معامل الانحناء الظاهري
ASTM D790	psi 29007.6	MPa 200	معامل الانحناء

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D746	F° 94.0-	C° 70.0-	درجة حرارة الهشاشة
ASTM D1525	F° 185.0	C° 85.0	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.