

Braskem PE S 1522

LDPE	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

الوصف: S1522 هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة يتم إنتاجه في عملية الضغط العالي، والذي يقدم توازنًا جيدًا بين الخصائص الميكانيكية وقابلية المعالجة. لا يحتوي على إضافات. التطبيقات: المواد المقولبة بالنفخ للأغراض العامة وقولبة النفخ بالحقن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	غرض عام	الميزات
-	-	إحكام حراري جيد	
-	-	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	
-	-	تطبيقات قولبة النفخ	الاستخدامات
-	-	غرض عام	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قولة النفخ	طريقة المعالجة
-	-	قولة النفخ بالحقن	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.922	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 1.5	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D2240	-	45	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	-	-	قوة الشد
-	psi 1595.42	MPa 11.0	
-	psi 1740.46	MPa 12.0	
ASTM D638	-	% 850	استطالة الشد
ASTM D790	psi 33358.74	MPa 230	معامل الانحناء

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1525	F° 203.0	C° 95.0	درجة حرارة تليين فيكات
ASTM D3418	F° 230.0	C° 110	ذروة درجة حرارة الانصهار

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
والتصدير المحدودة **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.