

# Braskem PE SPB208

LDPE	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

الوصف: SPB208 هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة مصمم للقولبة بالحقن. تُظهر هذه الدرجة قابلية معالجة ممتازة ويشار إليها للتطبيقات التي تتطلب لزوجة منخفضة أثناء المعالجة. تُظهر المنتجات المقولبة بالحقن بهذه الراتنج مرونة جيدة. خالية من الإضافات. الحد الأدنى للمحتوى الحيوي لهذه الدرجة هو 95% ، ويتم تحديده وفقًا لـ ASTM D6866. التطبيقات: الخلطات الرئيسية. الأغشية والأجزاء المحقونة ذات المساحة المسطحة الكبيرة.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	لزوجة منخفضة	الميزات
-	-	موارد قابلة للتحديث	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	مرونة جيدة	
-	-	لا يوجد مادة مضافة	
-	-	مادة مركزة	الاستخدامات
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	قولبة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.923	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 22	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D2240	-	42	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638	- psi 1450.38 psi 870.23	- MPa 10.0 MPa 6.00	قوة الشد
ASTM D638	-	% 140	استطالة الشد
ASTM D790	psi 101526.6	MPa 700	معامل الانحناء

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1525	F° 188.6	C° 87.0	درجة حرارة تليين فيكات

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D6866	-	%	محتوى حيوي

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.