

## Braskem PE STS7006

LDPE	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

### وصف المنتج

الوصف: STS7006 هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) تم تطويره خصيصًا للأغشية الميثوقة بشكل مشترك والصفائح. يقدم الراتينج مزيجًا رائعًا بين الخصائص الميكانيكية والبصرية والصلابة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي STS7006 على محتوى جل منخفض مما يضمن إنتاج أغشية ذات مظهر ممتاز. يتم تعريف هذا المنتج على أنه PE 114 وفقًا للمواصفة القياسية ASTM D-4976-04a. الحد الأدنى للمحتوى الحيوي لهذا النوع هو 95٪، ويتم تحديده وفقًا لـ ASTM D6866. المواد المضافة: مضاد للالتصاق. عامل انزلاق. التطبيقات: أغشية عالية الوضوح لتعبئة المواد الغذائية الميثوقة بشكل مشترك، مثل: الجبن واللحوم والنقانق ولحم الخنزير المقعد المقطع، إلخ. العملية: بثق الأغشية المنفوخة.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	عامل مضاد للتكتل	المواد المضافة
-	-	عامل انزلاق	
-	-	نقطة تبلور تصلب بسرعة منخفضة	الميزات
-	-	نعومة	
-	-	بصري	
-	-	خاصية مقاومة التكتل	
-	-	موارد قابلة للتحديث	
-	-	تعريف، عالي	
-	-	خالي من BPA	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Laminate	الاستخدامات
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	بثق الأفلام	طريقة المعالجة
-	-	فيلم النفخ	
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 0.924	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 0.60	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 1.97	µm 50	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-		المعامل القاطع
ASTM D882	psi 20305.32	MPa 140	
ASTM D882	psi 24656.46	MPa 170	
ASTM D882	-		قوة الشد
ASTM D882	psi 3625.95	MPa 25.0	
ASTM D882	psi 2900.76	MPa 20.0	
ASTM D882	-		استطالة الشد
ASTM D882	-	% 350	
ASTM D882	-	% 700	
ASTM D1709	oz 6.0	g 170	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-		قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 10.93	g 310	
ASTM D1922	oz 8.82	g 250	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-		اللمعان
ASTM D2457	-	60	
ASTM D2457	-	84	
ASTM D1003	-	% 9.0	الضبابية (Haze)
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D6866	-	%	محتوى حيوي
-	-		غير معروف

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.