

# Braskem PE TN7006

LDPE	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

TN7006 هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) تم تطويره خصيصًا للأغشية الميثوقة بشكل مشترك والصفائح. يقدم الراتينج مزيجًا رائعًا بين الخصائص الميكانيكية والبصرية والصلابة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي TN7006 على محتوى جل منخفض مما يضمن إنتاج أغشية ذات مظهر ممتاز. يتم تعريف هذا المنتج على أنه PE 114 وفقًا للمواصفة القياسية ASTM D-4976-04a. المواد المضافة: لا توجد مواد مضافة. التطبيق: أغشية عالية الوضوح لتعبئة المواد الغذائية الميثوقة بشكل مشترك، مثل: الجبن واللحوم والنقانق ولحم الخنزير المقدد المقطع، إلخ. أغشية مصبوبة لمفارش المائدة والستائر والأنسجة المصفحة. زجاجات مرنة للمنتجات الصلبة أو السائلة أو العجينية للنظافة والنظافة.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	شفافية عالية	الميزات
-	-	هلام منخفض	
-	-	زجاجات	الاستخدامات
-	-	فيلم مصبوب	
-	-	فيلم	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	Laminates	
-	-	ASTM D 4976-PE114	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	فيلم ميثوق مشترك	طريقة المعالجة
-	-	قابلة النفخ بالثق	
-	-	بنق الأفلام	
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 0.924	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 0.60	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 1.97	µm 50	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
-	psi 20305.32	MPa 140	
-	psi 24656.46	MPa 170	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
-	psi 3625.95	MPa 25.0	
-	psi 2900.76	MPa 20.0	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
-	-	% 350	
-	-	% 700	
ASTM D1709A	oz 6.0	g 170	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
-	oz 10.93	g 310	
-	oz 8.82	g 250	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	-	اللمعان
-	-	60	
-	-	86	
ASTM D1003	-	% 8.5	الضبابية (Haze)

  

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	درجة حرارة القولية بالنفخ
-	F° 365.0 - 356.0	C° 180-185	
-	F° 365.0 - 302.0	C° 150-185	

## Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China : العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.