Daelim Po1y® LD-01A

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Daelim Po1y®LD-01A هو منتج بولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل مجالات تطبيق Daelim Po1y®LD-01A الأفلام وتطبيقات ملامسة الأغذية. تشمل الميزات: قابلية معالجة جيدة، أداء إغلاق جيد، مقاومة للصدمات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة الصدمات، عالية قابلية تشغيل جيدة قابلية جيدة للإحكام الحراري	- - -	- - -
الاستخدامات	أفلام	-	-
تصنيفات الوكالة	ASTM D 1248, I, الفئة A, الفئة 5 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.30 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	200 µm	7.87 mil	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	23.5 MPa	3408.39 psi	ASTM D882
	21.6 MPa	3132.82 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	440 %	-	ASTM D882
	480 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	700 g	24.69 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	150 g	5.29 oz	ASTM D1922
	150 g	5.29 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	20 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة				
الخاصية	**النظام المتري**		**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.