# Daelim Po1y® LD-05A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | DAIKIN AMERICA, INC. | **الفئة** | LDPE |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Daelim Po1y®LD-05A هو منتج بولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل مجالات تطبيق Daelim Po1y®LD-05A الأفلام وتطبيقات ملامسة الأغذية. تشمل الميزات: أداء إغلاق جيد، متانة جيدة، مقاومة للصدمات.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاومة الصدمات، عالية<br>قابلية جيدة للإحكام الحراري<br>متانة جيدة | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | أفلام | - | - |
| **تصنيفات الوكالة** | ASTM D 1248, I, الفئة A, الفئة 4<br>FDA 21 CFR 177.1520 | -<br>- | -<br>- |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.922 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 0.50 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **سمك الفيلم - المُختبر** | 200 µm | 7.87 mil | - |
| **قوة الشد** | | - | ASTM D882 |
| | 23.5 MPa | 3408.39 psi | ASTM D882 |
| | 21.6 MPa | 3132.82 psi | ASTM D882 |
| **استطالة الشد** | | - | ASTM D882 |
| | 440 % | - | ASTM D882 |
| | 480 % | - | ASTM D882 |
| **صدمة السقوط الحر (Dart Drop)** | 700 g | 24.69 oz | ASTM D1709 |
| **قوة التمزق إلمندورف** | | - | ASTM D1922 |
| | 150 g | 5.29 oz | ASTM D1922 |
| | 150 g | 5.29 oz | ASTM D1922 |

## الخواص البصرية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الضبابية (Haze)** | 12 % | - | ASTM D1003 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |

| معلومات المعالجة | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **درجة حرارة المعالجة (المصهور)** | C° | | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.