NYLAFORCE® dynamic B 50

المصنع	- LEIS Polytechnik polymere Werkstoffe GmbH	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	50% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم إنتاجه عن طريق عملية التغذية، بولي أميد 6 + 50٪ ألياف زجاجية، مثبت حرارياً

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 50% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	مثبت حرارياً	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.57 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب	0.10-0.50 %	-	ISO 294-4

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	-- MPa 18000 MPa	- - 2610684.0 psi	ISO 527-2 - -
إجهاد الشد	-- MPa 270 MPa	- - 39160.26 psi	ISO 527-2 - -
انفعال الشد	-- % 3.3 %	- - -	ISO 527-2 - -
قوة صدمة شاربي المحززة	18 kJ/m² -- kJ/m²	- 8.56 ft·lb/in² -	ISO 179 - -
قوة صدمة شاربي غير المحززة	لا يوجد كسر --	- - -	ISO 179 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C°	-	ISO 75-2/A
درجة حرارة الانصهار (DSC)	221 C°	429.8 F°	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.