Nanguang TPU Y-85AX

المصنع	Fujian Nanguang Light Industry Co., Ltd.	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nanguang TPU Y-85AX هو منتج إيلاستومر بولي يوريثين حراري. يمكن معالجته عن طريق البثق وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.17-1.21 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	83-87	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان التآكل	mg 40.0	-	-
إجهاد الشد	MPa 5.88 MPa 26.5	- psi 852.82 psi 3843.51	ASTM D412 - -
قوة الشد	MPa 35.3	psi 5119.84	ASTM D412
استطالة الشد	% 500	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m 69	-	ASTM D470

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 95.0	F° 203.0	-
وقت التجفيف	hr 3.0-5.0	-	-
درجة حرارة المصهور	C° 180-200	F° 392.0 - 356.0	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.