

CALP 4650GF

| | | | |
|----------------|------------------------|--------|----------------------------|
| المصنع | ,Lion Copolymer LLC | الفئة | ,Polyolefin Unspecified |
| المادة المألثة | ألياف زجاجية | الحالة | متوفر - جاهز للتصدير |

وصف المنتج

CALP 4650GF هو منتج بولي أوليفين مملوء بالألياف الزجاجية. يمكن معالجته عن طريق القولية بالحقن وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. السمة الأساسية: مقبول للاستخدام في ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | ألياف زجاجية | الحشو / التعزيز |
| - | - | مقبول لملامسة الأغذية | الميزات |
| - | - | قابلة بالحقن | طريقة المعالجة |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.09 | الوزن النوعي |
| ASTM D1238 | - | g/10 min 5.9 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |

انكماش القالب

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------|
| Internal Method | - | - | |
| - | - | % 1.1 | |
| - | - | % 1.2 | |
| ASTM D785 | - | 102 | صلابة روكويل |

الخواص الميكانيكية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| ASTM D638 | psi 5946.56 | MPa 41.0 | قوة الشد |
| ASTM D638 | - | % 13 | استطالة الشد |
| ASTM D790 | psi 462671.22 | MPa 3190 | معامل الانحناء |
| ASTM D790 | psi 8702.28 | MPa 60.0 | قوة الانحناء |
| ASTM D256 | ft·lb/in ² 1.43 | kJ/m ² 3.00 | صدمة إيزود المحززة (منطقة) |

الخواص الحرارية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| ASTM D648 | F° 309.2 | C° 154 | درجة حرارة الانحراف تحت الحمل |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.