# Trilene FreeFlow™ CP80

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Lion Copolymer, LLC | **الفئة** | EPM |
| **المادة المالئة** | 32% سيليكا | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

بوليمر إيثيلين-بروبيلين منخفض الوزن الجزيئي ذو التدفق الحر على ثاني أكسيد السيليكون Trilene FreeFlow CP80 هو بوليمر ذو تدفق حر مصنوع عن طريق الجمع بين بوليمر Trilene السائل والسيليكا. يتكون المزيج اسميًا من 68٪ من كوبوليمر الإيثيلين-بروبيلين و 32٪ من السيليكا. وهو متوفر كمسحوق جاف ذو تدفق حر يسهل قياسه وتخزينه ونقله. يندمج بسرعة وبشكل كامل في أنظمة المطاط المختلفة، ويعطي مزايا الجودة والمعالجة عند مقارنته بالبوليمر النظيف. Trilene FreeFlow CP80 فعال في EPDM و BR و NR و SBR وغيرها من المطاط الصناعي.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | حشو جل السيليكا، 32% حشو بالوزن | - | - |
| **الميزات** | وزن جزيئي منخفض<br>قابلية تشغيل جيدة | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | خلط | - | - |
| **المظهر** | أبيض<br>أصفر مائل للبني | -<br>- | -<br>- |
| **الأشكال** | مسحوق | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.05 g/cm³ | - | - |
| **الوزن الجزيئي** | 8000 | - | - |
| **المواد المتطايرة** | % | - | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.