

CALP HG2210B

| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|----------------|
| Nylon Copolymer | الفئة | ,Lion Copolymer LLC | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألثة |

وصف المنتج

CALP HG2210B هو منتج بولي أميد. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | قابلة بالحقن | طريقة المعالجة |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------------|--------------------|------------------------|---------------|
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 2.80 | الوزن النوعي |
| Internal Method | - | % 0.30 | انكماش القالب |
| - | - | % 0.70 | |
| ASTM D785 | - | 116 | صلابة روكويل |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | psi 18854.94 | MPa 130 | قوة الشد |
| ASTM D638 | - | % 4.0 | استطالة الشد |
| ASTM D790 | psi 1064578.92 | MPa 7340 | معامل الانحناء |
| ASTM D790 | psi 23931.27 | MPa 165 | قوة الانحناء |
| ASTM D256 | ft·lb/in ² 2.66 | kJ/m ² 5.60 | صدمة إيزود المحززة (منطقة) |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.