

## Braskem PE LHB-118/21AF

LLDPE	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

### وصف المنتج

LHB118/21 AF هو كوبوليمر LLDPE تم إنتاجه بواسطة Braskem. إنه منتج جاهز للاستخدام لأنه يحتوي على 10% LDPE. تم تحسين حزمة الإضافات الخاصة به لتجنب الانسداد، حتى في السماكة المنخفضة. تُظهر الأفلام التي تم الحصول عليها من هذه الدرجة خصائص ميكانيكية جيدة جدًا وتوازنًا جيدًا بين قابلية الإغلاق وقابلية المعالجة. كمية جل منخفضة جدًا. المضاف: مساعد المعالجة مضادات الأكسدة المتوسطة انزلاق متوسط منع الالتصاق العالي التطبيقات: الأكياس المجمدة؛ للأغراض العامة.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة عالية للتكتل	المواد المضافة
-	-	مساعد معالجة	
-	-	مضاد للأكسدة	
-	-	نعومة معتدلة	
-	-	كثافة منخفضة	الميزات
-	-	نقطة تبلور تصلب بسرعة منخفضة	
-	-	مقاومة عالية للتكتل	
-	-	بوليمر مشترك	
-	-	مضاد للأكسدة	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	نعومة معتدلة	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	التعبئة والتغليف	الاستخدامات
-	-	أفلام	
-	-	عام	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	بثق الأفلام	طريقة المعالجة
-	-	فيلم النفخ	
-	-	قوية النفخ بالبثق	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 0.918	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 1.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 1.5	μm 38	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 5801.52	MPa 40.0	
ASTM D882	psi 4351.14	MPa 30.0	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 1000	
ASTM D882	-	% 1300	
ASTM D790	-	-	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 26106.84	MPa 180	
ASTM D790	psi 30457.98	MPa 210	
ASTM D1709	oz 3.53	g 100	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 2.82	g 80	
ASTM D1922	oz 19.75	g 560	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	98	اللمعان
ASTM D1003	-	% 12	الضبابية (Haze)

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

## Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address  
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.