

Braskem PE SLH218

LLDPE	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

SLH218 هو بوليمر مشترك من LLDPE Hexene تنتجه شركة Braskem. يُظهر توازنًا جيدًا بين الخواص البصرية والخواص الميكانيكية (بشكل أساسي القابلية للتمدد) وقابلية الإغلاق والتشغيل. يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من الجل. الحد الأدنى للمحتوى الحيوي لهذا النوع هو 84% ، ويتم تحديده وفقًا لـ ASTM D6866.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	نقطة تبلور تصلب بسرعة منخفضة	الميزات
-	-	بوليمر مشترك	
-	-	بصري	
-	-	مونومر هيكسين مشترك	
-	-	موارد قابلة للتحديث	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	قابلية تمدد جيدة	
-	-	قابلية جيدة للإحكام الحراري	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	خالي من BPA	
-	-	التعبئة والتغليف	الاستخدامات
-	-	أفلام	
-	-	تطبيقات	
-	-	تطبيقات الأسلاك والكابلات	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Piping system	
-	-	خلط	
-	-	لف بالتمدد	
-	-	فيلم مصبوب	
-	-	ASTM D 6866	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	
-	-	بثق الأفلام	طريقة المعالجة
-	-	فيلم مصبوب	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.916	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 2.3	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 1.5	µm 38	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-		قوة الشد
ASTM D882	psi 5801.52	MPa 40.0	
ASTM D882	psi 5801.52	MPa 40.0	
ASTM D882	-		استطالة الشد
ASTM D882	-	% 1200	
ASTM D882	-	% 1500	
ASTM D882	-		معامل الانحناء
ASTM D882	psi 30457.98	MPa 210	
ASTM D882	psi 34809.12	MPa 240	
ASTM D1709	oz 3.88	g 110	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)

قوة التمزق إلمندورف

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1922	-	-	-
ASTM D1922	oz 8.46	g 240	-
ASTM D1922	oz 18.34	g 520	-

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D6866	-	%	محتوى حيوي

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة المصهور
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.