

Braskem PE SLL118

LLDPE	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

SLL118 عبارة عن بولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي ، وهو بوليمر مشترك من البوتين -1. تم تطويره ليشق الأغشية المنفوخة في الخلطات مع البولي إيثيلين. تُظهر الأفلام التي تم الحصول عليها بهذا المنتج أداء معالجة جيدًا ومتوازنًا مع خصائص بصرية وميكانيكية جيدة بالإضافة إلى إمكانية الإغلاق. كمية هلام منخفضة جدا. يحتوي على إضافات مضادة للأكسدة. الحد الأدنى للمحتوى الحيوي لهذه الدرجة هو 87% ، ويتم تحديده وفقًا لـ ASTM D6866. التطبيقات: أغشية التمدد. البطانات ؛ خلطات LDPE و HDPE وحزم للاستخدام العام. تطبيقات أخرى: خلطات لأنابيب الري.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للأكسدة	المواد المضافة
-	-	مضاد للأكسدة	الميزات
-	-	خالي من BPA	
-	-	مونومر مشترك بوتين	
-	-	بوليمر مشترك	
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	
-	-	إحكام حراري جيد	
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	هلام منخفض	
-	-	بصريات	
-	-	محتوى مورد متجدد	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	خلط	الاستخدامات
-	-	فيلم	
-	-	تبطين	
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	Piping	
-	-	لف بالتمدد	
-	-	ASTM D 6866	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	
-	-	فيلم منفوخ	طريقة المعالجة
-	-	بثق الأفلام	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.916	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 1.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 1.5	μm 38	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	قوة الشد
-	psi 7251.9	MPa 50.0	
-	psi 5801.52	MPa 40.0	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
-	-	% 1100	
-	-	% 1400	
ASTM D882	-	-	معامل الانحناء
-	psi 26106.84	MPa 180	
-	psi 29007.6	MPa 200	
ASTM D1709	oz 4.23	g 120	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1922	oz 13.05	g 370	قوة التمزق إلمندورف
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D6866	-	%	محتوى حيوي
معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 410.0 - 338.0	C° 170-210	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.