Daelim Po1y® LA-25

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Daelim Po1y®LA-25 هو منتج بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة. وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل مجالات تطبيق Daelim Po1y® LA-25 الأسلاك والكابلات وتطبيقات ملامسة الأغذية. تشمل الميزات: قابلية معالجة جيدة، قابلية للربط التشابكي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تشغيل جيدة قابل للتشابك توزيع وزن جزيئي متوسط واسع	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
تصنيفات الوكالة	ASTM D 1248, I, الفئة A, الفئة 4 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.911 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	55	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	19.6 MPa	2842.74 psi	ASTM D638
استطالة الشد	900 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	686 MPa	99496.07 psi	ASTM D790
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
صدمة إيزود المحززة	390 J/m	7.3 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-80.0 C°	-112.0 F°	ASTM D746

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	170 C°	338.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	190 C°	374.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	210 °C	410.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	210 °C	410.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	210 °C	410.0 °F	-
درجة حرارة القالب (Die)	210 °C	410.0 °F	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.