Daelim Po1y® LL-32HF

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Daelim Po1y®LL-32HF هو منتج بولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل مجالات تطبيق Daelim Po1y®LL-32HF الأفلام وتطبيقات ملامسة الأغذية. الخصائص الرئيسية هي: أداء معالجة جيد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تشغيل جيدة	-	-
الاستخدامات	أفلام	-	-
تصنيفات الوكالة	ASTM D 1248, I, الفئة A, الفئة 4 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.917 g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.75 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	100 µm	3.94 mil	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	13.7 MPa	1987.02 psi	ASTM D882
	13.2 MPa	1914.5 psi	ASTM D882
	52.0 MPa	7541.98 psi	ASTM D882
	40.2 MPa	5830.53 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	620 %	-	ASTM D882
	650 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	660 g	23.28 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	120 g	4.23 oz	ASTM D1922
	120 g	4.23 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	15 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة				
الخاصية	**النظام المتري**		**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.