Daelim Po1y® LL-34

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Daelim Po1y®LL-34 هو منتج بولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل مجالات تطبيق Daelim Po1y®LL-34 الأفلام وتطبيقات ملامسة الأغذية.
تشمل الميزات: برنامج مضاد للالتصاق قابلية معالجة جيدة شفافية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مقاومة عالية للتكتل	-	-
الميزات	مقاومة عالية للتكتل قابلية تشغيل جيدة تعريف، عالي	- - -	- - -
الاستخدامات	أفلام	-	-
تصنيفات الوكالة	ASTM D 1248, I, الفئة A, الفئة 4 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.915 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.1 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	12.7 MPa	1841.98 psi	ASTM D882
	10.8 MPa	1566.41 psi	ASTM D882
	50.0 MPa	7251.9 psi	ASTM D882
	44.1 MPa	6396.18 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	600 %	-	ASTM D882
	800 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	200 g	7.05 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	7.5 g	0.2645 oz	ASTM D1922
	12 g	0.4232 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	8.0 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة				
الخاصية	**النظام المتري**		**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.