Flexus 9200

المصنع	Braskem	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: Flexus 9200 هو كوبوليمر LLDPE hexene يتم إنتاجه من خلال محفز ميتالوسين والذي يقدم قوة تأثير وثقب ممتازة، بالإضافة إلى أداء إغلاق تفاضلي مقارنة بـ LLDPE نموذجي آخر. يحتوي على مساعد معالجة وإضافات مضادة للأكسدة. التطبيقات: أكياس الخدمة الشاقة؛ البطانات، خلطات LDPE و HDPE؛ عبوات للاستخدام العام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة مساعد معالجة	- -	- -
الميزات	مضاد للأكسدة مقاومة جيدة للصدمات قابلية معالجة جيدة مونومر هيكسين مشترك مقاوم للثقب	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	خلط أكياس شديدة التحمل تبطين التعبئة والتغليف	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.917 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D882
	70.0 MPa	10152.66 psi	-
	60.0 MPa	8702.28 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	1000 %	-	-
	1200 %	-	-
معامل الانحناء		-	ASTM D790
	130 MPa	18854.94 psi	-
	151 MPa	21900.74 psi	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g	-	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	240 g	8.46 oz	-
	380 g	13.4 oz	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	123	-	ASTM D2457

الخواص البصرية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	7.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.