Fixmaster 4 Minute Putty

المصنع	®Loctite	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	فولاذ	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Fixmaster 4 Minute Putty هو إيبوكسي؛ تحتوي منتجات راتنجات الإيبوكسي على حشوات فولاذية. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. تشمل مجالات تطبيق Fixmaster 4 Minute Putty التطبيقات الصناعية وتطبيقات ملامسة الأغذية ومواد الإصلاح.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	Steel filler	-	-
الميزات	قابل للتشغيل الآلي معالجة سريعة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيق صناعي مواد إصلاح المعادن	- -	- -
تصنيفات الوكالة	USDA موافقة غير محددة	-	-
المظهر	رمادي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	83	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 10.3	psi 1493.89	ASTM D638
قوة الضغط	MPa 41.4	psi 6004.57	ASTM D695

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 107	F° 224.6	ASTM D794

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	min	-	-
وقت إزالة القالب	min 10	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.