# Fixmaster Small Pump Repair

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Loctite® | **الفئة** | Epoxy |
| **المادة المالئة** | ألياف سيراميك | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Fixmaster Small Pump Repair هو منتج إيبوكسي؛ تحتوي منتجات راتنجات الإيبوكسي على حشوات من ألياف السيراميك. وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل مجالات تطبيق Fixmaster Small Pump Repair تطبيقات الطلاء ومواد الإصلاح. تشمل الميزات: مقاومة التآكل مقاومة للاهتراء

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | حشو ألياف سيراميك | - | - |
| **الميزات** | مقاومة جيدة للتآكل<br>مقاومة جيدة للتآكل | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | طلاء واقي<br>مواد إصلاح المعادن | -<br>- | -<br>- |
| **المظهر** | رمادي | - | - |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 34.5 MPa | 5003.81 psi | ASTM D638 |
| **قوة الضغط** | 103 MPa | 14938.91 psi | ASTM D695 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الاستخدام المستمر** | 121 C° | 249.8 F° | ASTM D794 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مكونات التصلب الحراري** | | - | - |
| | نسبة الخلط حسب السعة: 4.0 | - | - |
| | نسبة الخلط حسب السعة: 1.0 | - | - |
| **عمر الوعاء (Pot Life)** | 45 min | - | - |
| **وقت إزالة القالب** | 480 min | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.