Fixmaster Steel Putty

المصنع	Loctite®	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	فولاذ	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Fixmaster Steel Putty هو منتج إيبوكسي؛ إيبوكسيد (إيبوكسي) مملوء بالفولاذ. وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Fixmaster Steel Putty التطبيقات الصناعية وإصلاح المواد. السمة الأساسية: التصاق جيد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	Steel	-	-
الميزات	التصاق جيد قابل للتشغيل الآلي	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات صناعية مادة إصلاح المعادن	- -	- -
المظهر	رمادي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	90	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 37.9	psi 5496.94	ASTM D638
قوة الضغط	MPa 110	psi 15954.18	ASTM D695

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 107	F° 224.6	ASTM D794

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالحجم: 1.0	-	-
	نسبة الخلط حسب الحجم: 4.0	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 20-30	-	-
وقت إزالة القالب	min 180-240	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.