Fixmaster Wear Resistant Putty

المصنع	Loctite®	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	ألياف سيراميك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Fixmaster Wear Resistant Putty هو منتج إيبوكسي؛ إيبوكسيد (إيبوكسي) مملوء بألياف السيراميك. وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Fixmaster Wear Resistant Putty تطبيقات الطلاء والتطبيقات الصناعية. السمة الأساسية: مقاومة للاهتراء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف سيراميك	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للتآكل	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات صناعية طلاءات واقية	- -	- -
المظهر	رمادي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 41.4	psi 6004.57	ASTM D638
قوة الضغط	MPa 96.5	psi 13996.17	ASTM D695

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 93.3	F° 199.94	ASTM D794

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالحجم: 1.0	-	-
	نسبة الخلط حسب الحجم: 4.0	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 45	-	-
وقت إزالة القالب	min 480	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.