# Nordbak High Temp. Pneu Wear

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Loctite® | **الفئة** | Epoxy |
| **المادة المالئة** | خرز سيراميك؛ كربيد السيليكون | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Nordbak High Temp. Pneu Wear هو منتج إيبوكسي; إيبوكسيد (إيبوكسي) مملوء بخرز السيراميك وكربيد السيليكون. وهو متوفر في أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: تطبيقات الطلاء. تشمل الخصائص: مقاومة للتآكل، مقاومة للحرارة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | خرز سيراميك<br>كربيد السيليكون | -<br>- | -<br>- |
| **الميزات** | مقاومة جيدة للتآكل<br>مقاومة جيدة للتآكل<br>مقاومة عالية للحرارة | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | طلاءات واقية | - | - |
| **المظهر** | رمادي | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة الديورومتر** | 90 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | MPa 34.5 | psi 5003.81 | ASTM D638 |
| **قوة الضغط** | MPa 107 | psi 15519.07 | ASTM D695 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الاستخدام المستمر** | C° 232 | F° 449.6 | ASTM D794 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مكونات التصلب الحراري** | | - | - |
| | نسبة الخلط بالحجم: 1.0 | - | - |
| | نسبة الخلط حسب الحجم: 4.0 | - | - |
| **عمر الوعاء (Pot Life)** | min 45 | - | - |
| **وقت إزالة القالب** | min 180-360 | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.