Nordbak High Temp. Wear Compound

المصنع	Loctite®	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	خرز سيراميك؛ كربيد السيليكون	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nordbak High Temp. Wear Compound عبارة عن منتج إيبوكسي؛ إيبوكسيد (إيبوكسي) مملوء بخرز سيراميكي وكربيد السيليكون. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: تطبيقات الطلاء. تشمل الخصائص: مقاومة التآكل مقاومة للحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	خرز سيراميك كربيد السيليكون	- -	- -
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للتآكل مقاومة عالية للحرارة	- - -	- - -
الاستخدامات	طلاءات واقية	-	-
المظهر	رمادي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	90	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 34.5	psi 5003.81	ASTM D638
قوة الضغط	MPa 107	psi 15519.07	ASTM D695

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 232	F° 449.6	ASTM D794

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالحجم: 1.0	-	-
	نسبة الخلط حسب الحجم: 4.0	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 30	-	-
وقت إزالة القالب	min 180-360	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.