Fixmaster Flex 80 Liquid

المصنع	®Loctite	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Fixmaster Flex 80 Liquid هو منتج بولي يوريثان. يمكن معالجته عن طريق الصب وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Fixmaster Flex 80 Liquid تطبيقات الطلاء وإصلاح المواد. تشمل الخصائص: مقاومة كيميائية مرونة جيدة مقاومة للصدمات مقاومة للاهتراء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	مقاوم للشحوم	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مرن	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
	طلاءات واقية	-	-
	مادة إصلاح	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الصب	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	80	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	17.9 MPa	2596.18 psi	ASTM D638
استطالة الشد	250 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	93.3 C°	199.94 F°	ASTM D794

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	10-15 min	-	-
وقت إزالة القالب	480-720 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.