

ADPOLY EV-600

EVA	الفئة	Lotte Chemical Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

EV-600 عبارة عن راتينج لاصق يعتمد على EVA ويحتوي على أنهيدريد. تُظهر هذه الدرجة التصاقًا قويًا بـ PE و EVA والألومنيوم ولها خصائص تشبه البولي أوليفين. بالإضافة إلى ذلك، فإن قابليتها للمعالجة ممتازة. يُقصد بـ EV-600 بشكل أساسي استخدامه كراتينج لاصق في تبطين رأس السيارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	التصاق جيد	الميزات
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	تطبيقات السيارات	

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.940	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 10-15	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	32	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 896.33	MPa 6.18	قوة الشد
ASTM D638	-	%	استطالة الشد
ASTM D790	psi 25671.73	MPa 177	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 952.9	MPa 6.57	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 6.56	J/m 350	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1525	F° 140.0	C° 60.0	درجة حرارة تليين فيكات

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D903	-	kgf/2 cm	قوة الالتصاق

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.