TITANEX® HF1161

المصنع	Lotte Chemical Corporation	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Titanex HF1161 عبارة عن بولي إيثيلين عالي الكثافة مكعبات للبثق بالنفخ للأغشية. يفي HF1161 بمعايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للاستخدام في ملامسة الأغذية على النحو المحدد في 21 CFR 177.1520 (c) 3.1a & 3.2a. التطبيقات: أكياس البقالة، أكياس التسوق، أكياس القمصان. الخصائص: معدل بثق عالي مع قوة وصلابة عالية للفيلم، وسحب ممتاز لأسفل لفيلم رقيق عالي الجودة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	صلابة، عالية قوة عالية تقشير جيد	- - -	- - -
الاستخدامات	أكياس	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.943 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238
	0.10 g/10 min	-	ASTM D1238
	11 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	981 MPa	142282.28 psi	ASTM D882
	785 MPa	113854.83 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	68.6 MPa	9949.61 psi	ASTM D882
	49.0 MPa	7106.86 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	200 %	-	ASTM D882
	700 %	-	ASTM D882
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	400 J/m²	-	ASTM D1922
	4000 J/m²	-	ASTM D1922

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صدمة السهم (Dart Impact)	7.0 hr	-	ASTM D1709

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.