TITANLENE® LDC 801YY

المصنع	Lotte Chemical Corporation	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LDC801YY هو راتينج بولي إيثيلين منخفض الكثافة لطلاء البثق وهو درجة حافية القدمين. يفي LDC801YY بمعايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للاستخدام الملامس للأغذية على النحو المحدد في 21 CFR 177.1520 (c) 2.1 & (c) 2.2. التطبيقات: طلاء لجميع الركائز. الخصائص: سحب ممتاز، وقابلية جيدة للإغلاق الحراري وخصائص الالتصاق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد سحب جيد إحكام حراري جيد كثافة منخفضة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	- -	- -
طريقة المعالجة	طلاء البثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نفاذية الأكسجين	230000 cm³·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM D3985
معدل نفاذية بخار الماء	19 g·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM F372

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	86.0 C°	186.8 F°	ASTM D1525

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	270-340 C°	518.0 - 644.0 F°	-
تضيق العنق (Neck-in)	90.0 mm	3.54 in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.