TITANLENE® LDF 200YY

المصنع	Lotte Chemical Corporation	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TITANLENE® LDF 200YY هي مادة بولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لبثق الأغشية. تشمل التطبيقات النموذجية: أكياس / بطانات تغليف الأغشية غلاف

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	أكياس فيلم التعبئة والتغليف غلاف قابل للانكماش	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	30 µm	1.18 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	206 MPa	29877.83 psi	-
	226 MPa	32778.59 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	26.5 MPa	3843.51 psi	-
	21.6 MPa	3132.82 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	310 %	-	-
	580 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	60 g	2.12 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	180 g	6.35 oz	-
	120 g	4.23 oz	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	95.0 C°	203.0 F°	ASTM D1525

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	10	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	7.0 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	160-180 °C	320.0 - 356.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.