TITANLENE® LDF 260DF

المصنع	Lotte Chemical Corporation	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TITANLENE® LDF 260DF هي مادة من البولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لبثق الأغشية. السمات الهامة لـ TITANLENE® LDF 260DF هي: مضاد للالتصاق، قابلية معالجة جيدة، مثبت حراري. التطبيق النموذجي لـ TITANLENE® LDF 260DF: فيلم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق (750 جزء في المليون) مثبت حراري	- -	- -
الميزات	سحب جيد قابلية معالجة جيدة مثبت حرارياً مضاد تكتل منخفض	- - - -	- - - -
الاستخدامات	فيلم	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	30 µm	1.18 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	186 MPa	26977.07 psi	-
	206 MPa	29877.83 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	19.6 MPa	2842.74 psi	-
	17.7 MPa	2567.17 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	250 %	-	-
	440 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	75 g	2.65 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	290 g	10.23 oz	-
	120 g	4.23 oz	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	93.0 C°	199.4 F°	ASTM D1525

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	10	-	ASTM D2457

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	% 7.0	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 160-180	F° 356.0 - 320.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.