TITANLENE® LDF 260YZ

المصنع	Lotte Chemical Corporation	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LDF260YZ هو راتينج بولي إيثيلين منخفض الكثافة لبثق الأغشية. لا يحتوي LDF260YZ على إضافات مانعة للانزلاق والتكتل. يفي LDF260YZ بمعايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للاستخدام الملامس للأغذية كما هو محدد في 21 CFR 177.1520 (c) 2.1 & (c) 2.2. التطبيقات: أغشية الغسيل، تغليف المنسوجات، أغشية المنتجات الزراعية، دعامة الحفاضات الخصائص: سحب جيد وقابلية معالجة ممتازة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	سحب جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	كثافة منخفضة	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	30 µm	1.18 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	186 MPa	26977.07 psi	-
	206 MPa	29877.83 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	19.6 MPa	2842.74 psi	-
	17.7 MPa	2567.17 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	250 %	-	-
	440 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	75 g	2.65 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	290 g	10.23 oz	-
	120 g	4.23 oz	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	93.0 C°	199.4 F°	ASTM D1525

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	7.0 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	160-180 °C	320.0 - 356.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.