TITANLENE® LDF 266YZ

المصنع	Lotte Chemical Corporation	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TITANLENE® LDF 266YZ عبارة عن مادة بولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لبثق الأفلام. السمات المهمة لـ TITANLENE® LDF 266YZ هي: مثبت حراري قابل للمعالجة الجيدة تشمل التطبيقات النموذجية: أكياس / بطانات غلاف الفيلم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	قابلية معالجة جيدة مثبت حرارياً كثافة منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	فيلم أكياس شديدة التحمل صفائح رغوية دقيقة غلاف قابل للانكماش	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.25 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	150 µm	5.91 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	177 MPa	25671.73 psi	-
	206 MPa	29877.83 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	22.6 MPa	3277.86 psi	-
	18.6 MPa	2697.71 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	480 %	-	-
	570 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	600 g	21.16 oz	ASTM D1709

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	100 C°	212.0 F°	ASTM D1525

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	160-190 C°	320.0 - 374.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.