TITANLENE® LDF 800GG

المصنع	Lotte Chemical Corporation	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TITANLENE® LDF 800GG هي مادة بولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لبثق الأغشية أو معالجة الرغوة. السمات الهامة لـ TITANLENE® LDF 800GG هي: مضاد للالتصاق، مثبت للحرارة، انزلاق. تشمل التطبيقات النموذجية: الأكياس/البطانات، الأغشية الزراعية، الرغوة، التطبيقات الصناعية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق (1000 جزء في المليون) مثبت حراري انزلاق (750 جزء في المليون)	- - -	- - -
الميزات	مقاومة الالتصاق قابل للرغوة مثبت حرارياً انزلاقية متوسطة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات زراعية أكياس فيلم رغوة	- - - -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات صناعية تبطين	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام معالجة الرغوة	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.921 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	30 µm	1.18 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	147 MPa	21320.59 psi	-
	196 MPa	28427.45 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	25.5 MPa	3698.47 psi	-
	21.6 MPa	3132.82 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	300 %	-	-
	700 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	60 g	2.12 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	180 g	6.35 oz	-
	120 g	4.23 oz	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 95.0	F° 203.0	ASTM D1525

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	10	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 9.0	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 160-180	F° 356.0 - 320.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.