TITANCEED® mL1061

المصنع	Lotte Chemical Corporation	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TITANCEED® mL1061 هي مادة من البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لبثق الأغشية. السمات الهامة لـ TITANCEED® mL1061 هي: مضاد للالتصاق مضاد للأكسدة مونومر مساعد للهكسين مقاومة للصدمات مقاومة للثقب تشمل التطبيقات النموذجية: الأكياس/البطانات تغليف الأغشية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	انزلاق	-	-
الميزات	مقاومة الالتصاق	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	سحب جيد	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	قوة جيدة	-	-
	مونومر هيكسين مشترك	-	-
	مقاوم للثقب	-	-
	انزلاق	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	أكياس فيلم تبطين التعبئة والتغليف	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	147 MPa	21320.59 psi	-
	157 MPa	22770.97 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	53.9 MPa	7817.55 psi	-
	34.3 MPa	4974.8 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	4500 %	-	-
	500 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	550 g	19.4 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	330 g	11.64 oz	-
	380 g	13.4 oz	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	38	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	17 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	180-200 °C	356.0 - 392.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.