TITANCEED® mL1064

المصنع	Lotte Chemical Corporation	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TITANCEED® mL1064 هي مادة من البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لبثق الأغشية. السمات الهامة لـ TITANCEED® mL1064 هي: مضاد للأكسدة مونومر مساعد للهكسين مقاومة للصدمات مقاومة للثقب تشمل التطبيقات النموذجية: الأكياس/البطانات تطبيقات طلاء الأغشية غلاف التعبئة والتغليف

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	سحب جيد	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	قوة جيدة	-	-
	مونومر هيكسين مشترك	-	-
	مقاوم للثقب	-	
الاستخدامات	أكياس	-	-
	فيلم	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	أكياس شديدة التحمل	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	Laminates فيلم متعدد الطبقات لف بالتمدد	- - -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	147 MPa	21320.59 psi	-
	157 MPa	22770.97 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	53.9 MPa	7817.55 psi	-
	34.3 MPa	4974.8 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	450 %	-	-
	500 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	580 g	20.46 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	330 g	11.64 oz	-
	4000 g	141.08 oz	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	40	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	15 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	180-200 °C	356.0 - 392.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.