TITANCEED® mL3564

المصنع	Lotte Chemical Corporation	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TITANCEED® mL3564 هي مادة من البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للأغشية المصبوبة. السمات الهامة لـ TITANCEED® mL3564 هي: مضاد للأكسدة مونومر مساعد للهكسين مقاومة للصدمات مقاومة للثقب تشمل التطبيقات النموذجية: تغليف الأغشية غلاف التعبئة والتغليف

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة سحب جيد مقاومة جيدة للصدمات قوة جيدة مونومر هيكسين مشترك مقاوم للثقب	- - - - - -	- - - - - -
الاستخدامات	فيلم مصبوب فيلم فيلم متعدد الطبقات	- - -	- - - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	التعبئة والتغليف لف بالتمدد	- -	
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	118 MPa	17114.48 psi	-
	137 MPa	19870.21 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	73.5 MPa	10660.29 psi	-
	46.1 MPa	6686.25 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	510 %	-	-
	680 %	-	-
قوة التمزق إلمندورف	0.0 g	0.0 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	86	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	2.4 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	250-310 °C	482.0 - 590.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.